

---

## TERRE BROYÉE TAMISÉE

LA COMPOSITION DE NOS ARGILES EST UN MÉLANGE DE TERRE ARGILEUSE ET SABLONEUSE, (TAUX D'ARGILE ENTRE 24 ET 30%).

L'EXTRACTION DES TERRES S'EFFECTUE DANS NOTRE CARRIÈRE. UN TRI EST OPÉRÉ DE FAÇON À ASSURER LE MÉLANGE ARGILE/SABLE.

UNE FOIS CES TERRES BIEN MÉLANGÉES, ON LAISSE POURRIR (EN ATTENTE) ENTRE 12 ET 24 MOIS: PLUIE, GEL, DÉGEL, AMÉLIORENT LA

QUALITÉ DE L'ARGILE. LE PASSAGE DE CE MÉLANGE DANS LES BROYEURS À CYLINDRE PERMET UN LAMINAGE PRÉCIS. UN TAMISAGE À L'AIDE

D'UN TAMIS DE GRILLES FINES PERMET D'OBTENIR UNE GRANULOMÉTRIE ALLANT DE 0 À 2,5

---

### PROPRIETES

- DENSITÉ: 1450 KG/M3
- CLASSEMENT AU FEU: M0

### CARACTÉRISTIQUE

- COULEUR BEIGE MARRON CLAIR

### PRÉPARATION

- RÉALISATION DE BARBOTINE POUR BOTTE DE PAILLE
- RÉALISATION D'ENDUIT DA BASE PAILLE
- RÉALISATION DE BRIQUES EN TERRE CRUE
- RÉALISATION DE MORTIER POUR LA CONSTRUCTION EN BRIQUES CRUES
- RÉALISATION D'ENDUIT FIN APRÈS CRIBLAGE
- RÉALISATION DE PISÉ
- ÉTANCHÉITÉ DE FOND DE BASSIN

---

**PRODUIT ENTIÈREMENT NATUREL , RECYCLABLE ET REUTILISABLE.**